

# Capalac AllGrund

Impression universelle à séchage rapide sans solvant aromatique.  
Excellent accrochage.



## Description de produit

<p>Domaine d'utilisation</p> <p>Propriétés</p> <p>Liant</p> <p>Conditionnement</p> <p>Teintes</p> <p>Degré de brillance / Aspect</p> <p>Conservation</p> <p>Données techniques</p>	<p>Impression universelle à séchage rapide très adhérente pour métaux ferreux, acier, aluminium, zinc, PVC rigide, bois massifs.</p> <p>Intérieur et extérieur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Primaire anticorrosion sur métaux ferreux et acier</li> <li>■ Rapidement recouvrable</li> <li>■ Excellent accrochage sur de multiples supports</li> <li>■ Sans solvant aromatique</li> </ul> <p>Combinaison de résines synthétiques spécifiques.</p> <p>1 L - 2,5 L - 10 L</p> <p>Le produit peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.</p> <p>Velouté</p> <p>12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: Env. 1,3</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (Norme NF T 36-005)</li> <li>■ Extrait-sec pondéral: 66%</li> </ul>
--	---

## Application



# FICHE TECHNIQUE

Supports appropriés

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés. Anciennes laques adhérentes en bon état. Ne pas appliquer sur l'inox. Ne pas appliquer sur toitures.  
Pour les panneaux de type MDF préférer le Capacryl Aqua Uniprimer pour éviter une remontée de colle.

En cas d'application sur bois massif, le taux d'humidité doit être conforme aux exigences définies dans le DTU 59.1. Il est déconseillé d'appliquer ce produit sur les bois autoclavés de classe 4 ou 5. Pour les bois autoclavés de classe 1 à 3 : il est nécessaire de laisser au minimum six mois le bois suivant l'installation non recouvert avant l'application d'un produit.

Attention: sur zinc ou acier galvanisé, afin de bloquer toute interaction de la finition avec le support, il est nécessaire d'appliquer deux couches de Capalac AllGrund en respectant un temps de séchage suffisant entre les 2 couches.

Il est possible de remplacer les deux couches de Capalac AllGrund par une couche de Disbon 481. Pour une protection anticorrosion sur zinc et acier galvanisé conforme à la norme EN ISO 12944, il sera nécessaire d'utiliser le Capalac Compact.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de saïssure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.

L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, ponçage et époussetage entre les couches.

Imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) les bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons.  
Reboucher les joints d'assemblage, les fentes, les gerces, etc., avec un mastic adapté.

Système d'application

Support	Int./ext.	Préparation	Impression	Primaire	Intermédiaire et finition
Bois massifs	Int.	DTU 59.1	-	1 x Capalac AllGrund	<b>Capalac BaseTop Venti, TriMaXX Satin, TriMaXX Gloss, CapaWood aqua Longlife CapaWood Classic CapaWood Opaque NQG</b> <b>En cas de recouvrement par un produit de la gamme Capacryl (ou de manière plus générale acrylique), il conviendra d'égrener la Capalac AllGrund préalablement appliqué</b> <b>D'autres produits sont également possibles en finition, nous contacter</b> A l'intérieur : minimum 1 couche, A l'extérieur : minimum 2 couches
	ext.	DTU 59.1	Impression solvantée aux principes actifs <sup>1)</sup>	1 x Capalac AllGrund	
Métaux ferreux, acier	int./ext.	SA 2 1/2	-	1-2 x Capalac AllGrund <sup>4)</sup>	
Aluminium, Cuivre	int./ext	Poncer, nettoyer <sup>2)</sup>	-	1-2 x Capalac AllGrund <sup>4)</sup>	
PVC dur	int./ext.	Nettoyer <sup>3)</sup>	-	1 x Capalac AllGrund	
Ancienne peinture laque	int./ext.	Poncer, nettoyer	-	1 x Capalac AllGrund	
Zinc et galva	int./ext.	Nettoyer <sup>3)</sup>	-	1-2 x Capalac AllGrund <sup>4)</sup> ou 1 x Disbon 481	

## FICHE TECHNIQUE

- 1) Sur bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons, imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide)
- 2) Nettoyer avec un diluant cellulosique ou de l'acide phosphorique
- 3) Nettoyer avec un détergent ammoniacé.
- 4) A l'intérieur appliquer au minimum 1 couche, à l'extérieur minimum 2 couches.

Sur supports critiques (p.ex. bardage en métal) vérifier l'adhésion par un essai préalable. Certaines teintes peu opacifiantes (p.ex. jaune ou orange) nécessitent une sous couche teintée et éventuellement une couche de finition supplémentaire.

Méthode d'application	Brosse à rechampir acrylique et solvant, rouleau laqueur velours 4 mm, rouleau microfibre HD 6 mm ou projection airless (dilué jusqu'à 5% de White Spirit désaromatisé, 130 - 170 bar, buse 0,011 – 0,015").
Consommation / Rendement	Env. 9 - 11 m <sup>2</sup> /l ou env. 100 ml/m <sup>2</sup> sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	En extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%. En intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%
Séchage/Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative : sec au toucher et recouvrable : 3 heures pour le blanc et les teintes pastelées réalisées à partir de la Base W; 6 heures ou plus pour les teintes vives réalisées à partir de la Base T. Recouvrable avec des laques acryliques après 12 heures et après égrenage. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils au white spirit désaromatisé immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des locaux bien ventilés.  
En cas d'incendie : utiliser du sable sec, de la poudre d'extinction ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction. Conserver sous clé. Un contact répété peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient : Naphta (pétrole), hydrotraité, à bas point d'ébullition. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes de déchets adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur les site de l'ADEME pour plus d'informations. [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr)

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/i): 500 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 470 g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

### Fiche technique Capalac AllGrund - Edition: août 2023

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.