

# Indeko Bio Fix

Impression intérieure pigmentée (teneur en COV <1g/L), à base de résine mass balance et de résine à 97% biosourcée pour travaux soignés et courants sur murs et plafonds. Idéale pour les chantiers HQE, LEED et BREEAM.



## Description de produit

Domaine d'utilisation

Intérieur.

Propriétés

- Excellente adhérence sur surfaces lisses.
- Rallonge le temps ouvert des finitions.
- Grand confort d'application et très haut pouvoir opacifiant.
- Pratiquement sans odeur
- Respectueuse de l'environnement : liant à base de résine à 97% biosourcée et de résine mass balance.
- Pour confirmer la très haute performance environnementale et le respect de la santé de ce produit, les demandes de certifications par des organismes externes sont en cours.

Liant

Copolymère acrylique et alkyde en émulsion

Conditionnement

2,5L - 10L

Teintes

Blanc. Si besoin, une fausse teinte jaune ou rouge pourra être réalisée avec le système Color Express pour les teintes des finitions réputées non couvrantes.  
Remarque : afin de conserver les caractéristiques de base, ne pas mélanger avec d'autres produits ou colorants.

Degré de brillance / Aspect

Mat

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture jusqu'à 3 mois après ouverture : c'est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Données techniques

Pouvoir opacifiant : Classe 2 pour un rendement de 6.5 m<sup>2</sup>/L

- Densité: Env 1.45
- Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2/4a (NF T 36-005)
- Extrait-sec pondéral: Env 40%
- Extrait sec volumique : 56%



## Application

Supports appropriés	Supports de type enduits pour plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre. Ils seront préparés conformément aux recommandations du DTU en vigueur. D'une manière générale, il convient d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.  <b>Enduits pour plaques de plâtre :</b> Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces.  <b>Plaques de plâtre cartonnées :</b> Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra.  <b>Peintures bien adhérentes :</b> Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraissier les anciens revêtements.  <b>Peintures mal adhérentes :</b> Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter.  <b>Toile de verre :</b> Application d'une couche d'Indeko Bio Fix sur toile de verre peinte et non peinte. En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports à l'aide de la méthode la plus adaptée afin de ne pas endommager le support en présence.
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 3 % d'eau.
Consommation / Rendement	9 à 11 m <sup>2</sup> /L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70% HR.
Séchage/Temps de séchage	A 23° C et 50 % d'humidité relative : sec au toucher : 30 minutes et recouvrable après 6 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse à rechargir acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm Caparol. Pour les plafonds, utiliser de préférence un rouleau polyamide mèche de 14 mm. Afin de faciliter le transfert du produit, l'utilisation d'une grille sera préconisée lors de l'application. Projection Airless : tests en cours.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un produit biocide (conservateur) : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : <a href="http://www.ademe.fr">www.ademe.fr</a> .
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/g) : max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 1 g/L. Conforme au référentiel Ecolabel (max. 15 g/L).
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: <a href="mailto:info@caparol.fr">info@caparol.fr</a> Voir aussi notre site: <a href="http://www.caparol.fr">www.caparol.fr</a>

### Fiche technique Indeko Bio Fix - Edition: août 2023

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.