

PREMIUM FIX

Impression pigmentée en phase aqueuse. Régulatrice d'absorption. Intérieur et extérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur et Extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Régulatrice d'absorption et pénétrante sur supports neufs, - Améliore et favorise l'adhérence des finitions intérieures et extérieures, même sur ancienne peinture, - Microporeuse, - Séchage rapide, - Prête à l'emploi, - Contient un anti-flash rusting.
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	10 L
Teintes	Blanc
Degré de brillance / Aspect	Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1,35 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	<p>Intérieur : Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, et/ou anciens fonds peints bien adhérents, de type glycérophtalique ou acrylique.</p> <p>Extérieur : Supports minéraux bruts ou enduits, et/ou anciens fonds peints bien adhérents, de type glycérophtalique ou acrylique.</p>
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU en vigueur.



Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Premium Fix Pure ou diluée à 3 %.

Plaques de plâtre cartonnées :

Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche de Premium Fix.

Peintures bien adhérentes :

Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche de Premium Fix.

Peintures mal adhérentes :

Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche de Premium Fix.

Supports Minéraux recouverts ou non d'une ancienne peinture ou ancien revêtement bien adhérent :

Application d'une couche d'impression de Premium Fix pure ou diluée à 3 % selon absorption. Si le support est farinant et/ou très absorbant, il convient d'utiliser le Fixateur Nanolatex.

Système de couches	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum 3% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 10 m ² /L en intérieur et 7 m ² /L en extérieur. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température supérieure à +5 °C et inférieure à 35 °C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 23° et 50 % d'humidité relative : Recouvrable après 6 heures Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	A la brosse ou rouleau : - En intérieur : Brosse à recharger acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm ou microfibre 10 mm Caparol. - En extérieur : Rouleau polyamide façade haute résistance 20 mm Caparol. Projection à l'airless : Angle de projection : 50°, Buse : 0.018 - 0.026; pression 150 - 180 bars.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: < 10 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr