




ALGA +

Traitement prêt à l'emploi contre les verdissures en toitures et façades.



01 DESTINATION

S'applique sur tous les supports sans les agresser.

Il s'utilise aussi bien en toiture, façade, sur béton, enduit, ciment, pierres et briques.

02 COMPOSITION

Composés de l'ion ammonium quaternaire : 24g/L.
Benzylalkyl en C12-16.

03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.

Densité : 1,00+/- 0,02.

Viscosité : $v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C)

Rendement : environ $5\text{m}^2/\text{L}$.

Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à Fiche de Données de Sécurité (FDS).

04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant application.

Enlever les amas épais de micro-organismes en grattant.

ALGA+ s'applique en pulvérisant de bas en haut.

Sans rinçage mécanique. L'action de rinçage se fera naturellement par les pluies (après 24 heures d'action) et le résultat sera visible au bout de quelques semaines.

Rémanence dans le temps.

Ne pas appliquer par temps de pluie.

05 STOCKAGE

Se conserve un an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Ne pas mettre en contact avec des acides. Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et déversement dans les bassins, rivières et plans d'eau.

06 CONDITIONNEMENTS

5L.

20L.

07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com