

# Bona Intense

## Fiche technique

Bona Intense est une couche de fond 100 % polyuréthane mono-composante en phase aqueuse destinée à être appliquée avant vitrification avec un vernis en phase aqueuse Bona. Bona Intense est facile à utiliser et à égrener, donne un aspect de surface bien garni ainsi qu'une coloration profonde au bois.

- S'utilise avec tous les vitrificateurs en phase aqueuse Bona
- Formule à base de résines se trouvant dans un vitrificateur de finition polyuréthane
- Viscosité élevée
- Surface bien garnie
- Coloration profonde du bois
- Peut s'égrener avec un disque ou une grille abrasive

### Données Techniques

Type de laque	: primaire polyuréthane en phase aqueuse
Consommation	: 1 litre par 8-10 m <sup>2</sup> par couche
Temps de séchage	: 1 – 2 heures à température normale (20°C et 60% humidité)
Matières solides	: env. 32%
Conservation	: au moins 1 an après date de production dans l'emballage original non ouvert. Protéger du gel.
Stockage/transport	: la température doit être entre +5°C minimum et +25°C maximum
Emballage	: Bidons de 5 litres (3 x 5 - 44 cartons/palette)
Déchets	: disposer des restes et bidons vides selon la réglementation locale

### Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Utiliser le Bona Scrad Système, ou une mono-brosse et un disque abrasif grain 120 ou plus fin pour le ponçage final.

### Mode d'emploi

Bien mélanger avant utilisation. L'application se fait avec un nouveau rouleau Bona, en évitant toute accumulation de produit (flaques).

**Note:** La température ambiante et celle du vitrificateur devraient être supérieures à 13°C lors de l'application et du séchage. Eventuellement procéder à un égrenage avec une mono-brosse et le Bona Scrad Système ou avec un treillis grain 120 voire plus fin.

Finition

