



SEM-LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ALLÉGÉ - INTÉRIEUR

- + SÉCHAGE RAPIDE.
- + REBOUCHAGE ET LISSAGE SANS RETRAIT EN UNE PASSE.
- + FINITION BLANC MAT.
- + ENDUIT SOUPLE.
- + APPLICATION TOUS SUPPORTS.

DÉFINITION TECHNIQUE.

Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.*

* Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro fissures. Permet la variation dimensionnelle du support.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS :

- Plâtre.
- Plaques de plâtre.
- Maçonnerie.
- Crépi.
- Béton cellulaire.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Portes et fenêtres en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 0,4.
- pH : 7.
- Conforme à la norme NFT 30.608.
- Rebouchage et lissage sans retrait.
- Excellente qualité d'application.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU59.1 - NFT 30.608.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

CONDITIONNEMENTS.

- Cartouche 310 ml.
- Pot de 0,5 litre.
- Seaux de 1 - 5 et 10 litres.
- Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



TOUTES ÉPAISSEURS

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III - Classe 2.

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



Teneur en COV <1g/L



FABRIQUÉ EN FRANCE

